

Produktdatenblatt

Akzo Nobel Powder Coatings

RELEST® Powder Hybrid ST/M

Art.-Nr. I531-Farbtone

Produktbeschreibung

RELEST Powder Hybrid ST/M ist ein Hochleistungspulverbeschichtungssystem für dekorative Innenschichtungen.

Das Produkt zeichnet sich aus durch eine sehr gute Farbtonestabilität bei unterschiedlichen Einbrenntemperaturen und eine hervorragende Beständigkeit gegenüber mechanischen Einwirkungen. Des Weiteren besitzt das System ein exzellentes Deckvermögen, auch auf kritischen Kanten.

Anwendungsgebiete sind z. B. Hausgeräte, Heizkörper, Leuchten, Maschinen- und Apparatebauteile, Möbelbeschläge, Regale sowie Stahlmöbel.

Pulvereigenschaften

Chemischer Typ	Polyester-/Epoxidharz
Farbtone	alle RAL- und Sonderfarbtöne möglich
Oberfläche	Struktur (mittel - grob)
Glanz 60°	matt (visuell)
Spezifisches Gewicht	~ 1,4 - 1,8 g/cm ³
Verbrauch	~ 9 - 12 m ² /kg bei 60 µm Schichtstärke
Lagerung	trocken und kühl lagern bis +25 °C
Haltbarkeit	ca. 24 Monate in Originalgebinden

Prüfungsbedingungen

Die nachstehend aufgeführten Ergebnisse basieren auf mechanischen und chemischen Prüfungen, die, sofern nicht anders angegeben, unter Laborbedingungen durchgeführt wurden und somit nur einen Richtwert darstellen. Das konkrete Produktverhalten ist von den Einsatzbedingungen abhängig.

Schichtstärke	60 - 140 µm
Einbrenndaten	10 min, 200 °C (Objekttemperatur)

Mechanische Prüfungen

Untergrund	0,8 mm Stahlblech, eisenphosphatiert, 60 µm Schichtdicke		
Biegefähigkeit	(DIN EN ISO 1519)	Dorn, 5 mm	keine Risse
Haftung	(DIN EN ISO 2409)	1 mm Gitterschnitt	GT0
Tiefungstest	(DIN EN ISO 1520)	Erichsen	7 mm
Schlagprüfung	(DIN EN ISO 6272)	1 kg bei 40 cm	gut auf beiden Seiten

Chemische Prüfungen

Salzsprühstest	(DIN EN ISO 9227)	500 h ohne Verlust des Oberflächenschutzes (Unterwanderung am Ritz ca. 1 mm)
Klimakammertest	(DIN EN ISO 6270-2)	500 h ohne Verlust des Oberflächenschutzes

RELEST® Powder Hybrid ST/M

Art.-Nr. I531-Farbton

Vorbehandlung

Geeignet sind vorbehandelte Werkstücke aus Aluminium, Aluminiumlegierungen, Stahl und verzinktem Stahl.

Die Vorbereitung ist ein entscheidender Faktor für die Haltbarkeit jedes Beschichtungssystems. Die Oberfläche muss fest, sauber, rost-, zunder-, fett-, wachs-, silikon-, staub- und ölfrei sein.

Aluminium	Chromatierung oder chromfreie Vorbehandlung
------------------	---

Stahl	Strahlen, Eisenphosphatierung, Zinkphosphatierung
--------------	---

verzinkter Stahl	Sweepen, Chromatierung, Zinkphosphatierung
-------------------------	--

Anwendung

Alle gängigen Elektrostatik- und TRIBO-Pistolen sind geeignet (Automatik und manueller Betrieb).

Überlackierbarkeit

Dieses System ist ohne Überbeschichtung nicht für die Außenanwendung geeignet.

Das Produkt kann mit sich selbst (möglichst TRIBO) oder mit RELEST Protect 316 2K-PUR-Topcoat, Art.-Nr. R-I316-Farbton, überlackiert werden.

Einbrenndaten

10 min, 200 °C

15 min, 180 °C

Sicherheit

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und die Sicherheitsratschläge auf dem Gebinde sowie die jeweiligen Unfallverhütungsvorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaften zu beachten. Weitere Einzelheiten sind den Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen.

Haftungsausschluss

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.relest.de oder von Ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

RELEST ist eine eingetragene Handelsmarke von AkzoNobel.