

Produktdatenblatt

Akzo Nobel Powder Coatings

RELEST® Powder PE F HWF S/GL

Art.-Nr. I537



Produktbeschreibung

RELEST Powder PE F HWF S/GL ist ein Hochleistungspulverbeschichtungssystem für Beschichtungen im Außenbereich.

Das Produkt zeichnet sich aus durch eine sehr gute Farbtonstabilität bei unterschiedlichen Einbrenntemperaturen und eine hervorragende Beständigkeit gegenüber UV-Licht. Des Weiteren besitzt das System ein exzellentes Deckvermögen, auch auf kritischen Kanten.

Anwendungsgebiete sind z. B. Fassadenteile aus Aluminium, Nutzfahrzeuge, Schiffs-ausrüstungen sowie Stahlkonstruktionen.

Pulvereigenschaften

Chemischer Typ Polyesterharz (kennzeichnungsfrei)

Farbton alle RAL- und Sonderfarbtöne möglich

Oberfläche glatt

Glanz 60° glänzend, 90 GU (+/-5)

Spezifisches Gewicht ~ 1,1 - 1,7 g/cm³

Verbrauch ~ 10 - 15 m²/kg bei 60 µm Schichtstärke

Lagerung trocken und kühl lagern bis +25 °C

Haltbarkeit ca. 24 Monate in Originalgebinden

Prüfungsbedingungen

Die nachstehend aufgeführten Ergebnisse basieren auf mechanischen und chemischen Prüfungen, die, sofern nicht anders angegeben, unter Laborbedingungen durchgeführt wurden und somit nur einen Richtwert darstellen. Das konkrete Produktverhalten ist von den Einsatzbedingungen abhängig.

Schichtstärke 60 - 100 µm

Einbrennaten 15 min, 180 °C (Objekttemperatur)

Mechanische Prüfungen

Untergrund 0,8 mm Aluminiumblech, chromatiert, 60 µm Schichtdicke

Biegefähigkeit (DIN EN ISO 1519) Mandrel, 3 mm keine Risse

Haftung (DIN EN ISO 2409) 1 mm Gitterschnitt GT0

Tiefungstest (DIN EN ISO 1520) Erichsen 6 mm

Schlagprüfung (DIN EN ISO 6272) 1 kg bei 25 cm gut auf beiden Seiten

Chemische Prüfungen

Salzsprühstest (DIN EN ISO 9227) 1000 h ohne Verlust des Oberflächenschutzes (Unterwanderung am Ritz ca. 1 mm)

Klimakammertest (DIN EN ISO 6270-2) 1000 h ohne Verlust des Oberflächenschutzes

Kesternichtest (DIN EN ISO 3231) Rostunterwanderung <1 mm gemessen vom Anritz (24 Zyklen)

QUV-B-Test (313 nm) 600 h mit einem max. Glanzverlust von <50 % vom Ausgangswert.

RELEST® Powder PE F HWF S/GL

Art.-Nr. I537

Vorbehandlung

Geeignet sind vorbehandelte Werkstücke aus Aluminium, Aluminiumlegierungen, Stahl und verzinktem Stahl.

Die Vorbereitung ist ein entscheidender Faktor für die Haltbarkeit jedes Beschichtungssystems. Die Oberfläche muss fest, sauber, rost-, zunder-, fett-, wachs-, silikon-, staub- und ölfrei sein.

Aluminium Chromatierung oder chromfreie Vorbehandlung

Stahl Strahlen, Eisenphosphatierung, Zinkphosphatierung

verzinkter Stahl Sweepen, Chromatierung, Zinkphosphatierung

Anwendung

Alle gängigen Elektrostatik- und TRIBO-Pistolen sind geeignet (Automatik und manueller Betrieb).

Überlackierbarkeit

Das Produkt kann mit sich selbst (möglichst TRIBO) oder mit RELEST Protect 316 2K-PUR-Topcoat, Art.-Nr. R-I316-Farbton, überlackiert werden.

Einbrenndaten

10 min, 200 °C

15 min, 180 °C

Prüfzertifikate

GSB-geprüft (Zulassungsnummer 155c)

Sicherheit

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und die Sicherheitsratschläge auf dem Gebinde sowie die jeweiligen Unfallverhütungsvorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaften zu beachten. Weitere Einzelheiten sind den Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen.

Haftungsausschluss

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.relest.de oder von Ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

RELEST ist eine eingetragene Handelsmarke von AkzoNobel.